

# ШПАТЛЕВКА ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ IMPERIA



**БОЛАРС®**  
100 РЕШЕНИЙ ДЛЯ РЕМОНТА

- БЕЛОСНЕЖНАЯ, ШЕЛКОВИСТАЯ
- ТОНКОЕ ФИНИШНОЕ НАНЕСЕНИЕ
- ИДЕАЛЬНО ГЛАДКАЯ, НЕ МЕЛЯЩАЯСЯ ПОВЕРХНОСТЬ

внутренние работы

легкое нанесение

0,1-2 ↓

толщина слоя, мм

идеальна под окраску и оклейку обоями

ВЕС, КГ

---

**28; 18; 5**



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для высококачественной финишной отделки стен и потолков внутри помещений перед окраской, оклейкой обоями и нанесением декоративных покрытий. За счет паропроницаемости позволяет стенам «дышать», что создает благоприятный микроклимат в помещении. Наносится на бетонные, кирпичные, газобетонные и оштукатуренные поверхности. Идеально подходит для гипсокартона.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



**1** Подготовьте основание. Удалите с него ослабляющие сцепление вещества: жир, пыль и прочие загрязнения. Отслаивающиеся участки удалите стальным шпателем.



**2** Обработайте основание грунтовыми составами БОЛАРС, соответствующими Вашему типу поверхности.



**3** Перед применением шпатлевку тщательно перемешайте, при необходимости разбавьте до требуемой вязкости водой (не более 5% от массы шпатлевки).



**4** Нанесите шпатлевку на поверхность металлическим шпателем или кельмой слоем от 0,1 до 2 мм. Время высыхания между слоями 2 часа. Шлифование финишного слоя рекомендуется производить через 2-4 часа после нанесения. Время полного высыхания 24 часа. По окончании работы инструменты промойте водой. Дальнейшие отделочные работы можно проводить после полного высыхания шпатлевки.

### Расход материала

Расход при толщине слоя 1 мм - 1,7 кг/м<sup>2</sup>.  
Расход при толщине 0,3 мм - 0,4 кг/м<sup>2</sup>

### Меры предосторожности

При попадании раствора в глаза необходимо срочно промыть их большим количеством воды. Работы рекомендуется производить в резиновых перчатках. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки.

### Фасовка и хранение

Поставляется в пластиковых ведрах по 28 кг (17 л), 18 кг (11 л) и 5 кг (3 л). Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 С до +30 С. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание-оттаивание шпатлевки до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Срок годности - 2 года. По истечении срока годности продукция может быть использована по назначению, если она не затвердела или перемещается при незначительном добавлении воды (до 1 % от массы материала в таре).

### Технические характеристики

основа	акриловая
цвет	белый
время высыхания слоя (толщина 1 мм)	1 час
толщина наносимого слоя	0,1-2 мм
средний расход	1 кг/м <sup>2</sup>
адгезия	не менее 0,6 МПа
морозостойкость	5 циклов
температура проведения работ	+5°С +30°С
температура эксплуатации	+5°С +40°С