

# ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА CRYSTAL



**БОЛАРС®**  
производство отделочных материалов



- НАТУРАЛЬНАЯ МРАМОРНАЯ КРОШКА
- НЕ ВЫГОРАЕТ НА СОЛНЦЕ
- АНТИВАНДАЛЬНАЯ

15; 25;  
45  
КГ

от 10  
лет  
долговечность

от  
выдерживает  
самообработку

легкое  
нанесение

ГОСТ  
55818-2013



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Декоративная штукатурка БОЛАРС «Crystal» - готовый к применению отделочный материал на основе натуральной мраморной крошки. Используется при отделке фасадов и внутренних помещений. Применяется для оформления интерьеров общественных и административных зданий (банков, гостиниц, развлекательных комплексов, выставочных залов, офисов, лестничных маршей, метрополитена, спортивных комплексов), предприятий пищевой промышленности, медицинских и детских учреждений. Наносится на оштукатуренные и отштукатуренные минеральные основания, ГКЛ, ГВЛ, а также ДСП, ДВП Выпускается в трех фракциях: микрoзернистая 0,5 мм; мелкoзернистая 1,5 мм; крупнозернистая 2,0 мм. Цвета согласно каталогу ТМ БОЛАРС.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



1 Основание должно быть сухим, чистым, прочным и ровным. Возраст цементно-известковых и цементно-песчаных штукатурок должен быть не менее 28 суток (влажность не более 4%). Возраст гипсовых штукатурок должен быть не менее 7 суток (влажность не более 1%). Для шпательования основания наиболее эффективно использовать шпательки БОЛАРС на цементной основе.




2 На оштукатуренные и отштукатуренные поверхности нанесите первый слой грунта БОЛАРС «Укрепляющий» или «Глубокого проникновения» (в зависимости от типа основания). Затем, для создания равномерного фона нанесите грунт БОЛАРС «Acryl Primer Quartz», заколерованный в тон покрытия. При контрастном основании грунт необходимо нанести в 2 слоя.




3 Перемешайте штукатурку в банке, при необходимости разбавьте до требуемой вязкости водой (не более 1% от общей массы).



4 Нанесите материал кельмой с закругленными углами и фаской из нержавеющей стали движением снизу вверх, держа кельму под углом 10-15° к основанию, с некоторым усилием. Выдержите толщину слоя, равную 1,5 толщине зерна.



5 Разровняйте покрытие, держа кельму параллельно к основанию не допуская «проплешин» поверхности. На завершающей стадии нанесения, движения кельмы должны быть направлены только в одном из выбранных направлений, верх или вниз, вправо или влево.



6 Штукатурку наносите на поверхность стен «от угла до угла» без перерыва. В процессе отделки рабочую поверхность пластиковой кельмы необходимо постоянно очищать от налипшей крошки. По завершении работ инструменты промойте чистой водой.

Время полного высыхания 48 часов (при нормальных условиях окружающей среды). Первоначальная прочность набирается через 7 суток, окончательная через 14 суток. Необходимо оберегать готовое покрытие от воздействия дождя в течение первых 5 суток. При погодных условиях, отличающихся от нормальных (температура ниже +20°C, относительная влажность более 70%) рекомендуется оберегать готовое покрытие от воздействия дождя до 14 суток после окончания работ. При температуре ниже +10°C покрытие необходимо защищать от дождя в течение 21 суток. Не рекомендуется использовать штукатурку при отделке цокольной части. Во избежание появления пятен и отслоения штукатурки от основания, не рекомендуется наносить декоративную штукатурку на гипсовые и полимерные шпательки, в связи с их низкой водостойкостью и возможностью размокания. Любые добавки к материалу запрещены. Не производить нанесение в дождливую и жаркую погоду под воздействием прямых солнечных лучей. Избегать нанесения в присутствии поверхностного конденсата.

### Расход материала

Фр. 0,5 мм – 1,0-1,5 кг/м<sup>2</sup>; фр. 1,5 мм – 3,0-3,5 кг/м<sup>2</sup>; фр. 2,0 мм – 3,5-4,0 кг/м<sup>2</sup>.

### Колеровка и разбавление

Цвет: по каталогам БОЛАРС. При необходимости добавьте воды не более 1% от массы штукатурки и тщательно перемешайте.

### Меры предосторожности

Материал пожаровзрывобезопасен. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты кожных покровов использовать спецодежду и перчатки. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть их водой. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

### Фасовка и хранение

Выпускается в пластиковых ведрах 15 кг, 25 кг и 45 кг. Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание-размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Срок годности 2 года с даты изготовления в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.

### Технические характеристики

основа	акриловая
pH	8-9
адгезия	1 МПа
стойкость к статическому воздействию воды	не менее 120 ч
стойкость к воздействию щелочи	не менее 120 ч
температура применения	от +5 до +35°C
температура эксплуатации	от -40 до +60°C
долговечность	не менее 10 лет
морозостойкость при транспортировке	не менее 5 циклов