

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА MINERAL MALDIVAS K



БОЛАРС®
производство отделочных материалов



- УДАРОПРОЧНАЯ
- АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ
- ЭЛАСТИЧНАЯ

15:25
КГ

от 10
лет
долговечность



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Декоративная штукатурка для фасадных и внутренних работ. Изготовлена на основе натуральной мраморной крошки, природных наполнителей и водной дисперсии акрилового полимера. Структура дополнена армирующими волокнами, повышающими пластичность и адгезию, что позволяет снизить расход материала и сделать нанесение его на поверхность необыкновенно легким. Образует эффект мелких камушков, разбросанных на морском песке. Выпускается в трех фракциях: K15 / K20 / K30.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



1 Основание должно быть чистым, прочным, ровным и иметь достаточную несущую способность. Удалите с него ослабляющие сцепление вещества: масляные и битумные пятна, пыль и прочие загрязнения. Отслаивающиеся участки удалите стальным шпателем. При необходимости выровняйте основание штукатурными составами БОЛАРС.



2 Обработайте основание грунтом «Укрепляющий» или «Глубокого проникновения», а затем грунтом «Acryl-primer quartz» белым или колерованным в цвет декоративной штукатурки. Нанесение декоративной штукатурки производите не ранее, чем через 12 часов после нанесения грунта.




3 Перемешайте штукатурку в банке, при необходимости разбавьте до требуемой вязкости водой (не более 5% от общей массы).



4 Нанесите материал металлической кельмой или кельмой-гладилкой с закругленными углами, постепенно подкладывая необходимое количество материала с помощью шпателя. Нанесение материала производите в любом направлении, держа кельму под углом 10-15° к основанию, с некоторым усилием. Рекомендуется наносить слой, равный 1,5 толщинам зерна.



5 Через несколько минут поверхность штукатурки заглайте круговыми движениями пластмассовой кельмы так, чтобы зерна штукатурки распределялись как можно более равномерно. Наилучший декоративный эффект, прочность и долговечность покрытия достигается при равномерном распределении крошки и тонкого наполнителя в этом покрытии.



6 Штукатурку наносите на поверхность стен «от угла до угла» без перерыва. В процессе отделки рабочую поверхность пластиковой кельмы необходимо постоянно очищать от налипшей крошки. По завершении работ инструменты промойте чистой водой.

В случае необходимости окрашивания декоративной силиконовой краской БОЛАРС «Effekt» возможно через 48 часов после нанесения, акриловой краской «Eiff-desog» - через 7 суток. Время полного высыхания 48 часов (при нормальных условиях окружающей среды). Первоначальная твердость набирается через 7 суток, окончательная через 14 суток. Необходимо оберегать готовое покрытие от воздействия дождя в течение первых 5 суток. При погодных условиях, отличающихся от нормальных (температура ниже +20°C, относительная влажность более 70%) рекомендуется оберегать готовое покрытие от воздействия дождя до 14 суток после окончания работ. При температуре ниже +10°C покрытие необходимо защищать от дождя в течение 21 суток.

Расход материала

Фр. K15 – 2,0-2,5 кг/м²; фр. K20 – 2,5-3,0 кг/м²; фр. K30 – 3,5-4,0 кг/м².

Колеровка и разбавление

Цвет: белый, колеруется по каталогам БОЛАРС, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др. Разбавление не требуется. При необходимости добавьте воды не более 5% от массы штукатурки и тщательно перемешайте.

Меры предосторожности

Материал пожаровзрывобезопасен. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты кожных покровов использовать спецодежду и перчатки. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть их водой. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

Фасовка и хранение

Выпускается в пластиковых ведрах 15 кг и 25 кг. Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание-размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Срок годности 2 года с даты изготовления в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.

Технические характеристики

основа	акриловая
pH	8-9
адгезия	0,9 МПа
стойкость к статическому воздействию воды	не менее 120 ч
стойкость к воздействию щелочи	не менее 120 ч
температура применения	от +5 до +35°C
температура эксплуатации	от -40 до +60°C
долговечность	не менее 10 лет
морозостойкость при транспортировке	не менее 5 циклов